

Přehled technických hodnot

Produkt

	HHS 5000	HHS 2000	HHS FLUID	HHS LUBE	HHS GREASE	HHS DRYLUBE
Druh	 Vysoce účinný Plně syntetický olej s PTFE	 Silně přilnavý mazací olej odolný vůči vysokému tlaku	 Tekutý mazací tuk odolný vůči odštěpivé síle	 Tuk ve spreji, odpuzující nečistotu. Vyznačuje se dlouhodobým účinkem	 Bílě vysoce účinné udržbové mazadlo s PTFE	 Velmi účinné tuhé mazivo, odolné vůči odštěpivým silám
Tuhé mazivo	PTFE	žádné	žádné	OMC₂	PTFE	PTFE vosk
Barva	transparentní	nažloutlá	nažloutlá	opálově zelená	leskle bílá	nažloutlá
Konzistence, Hustota, Viskozita Báze základního oleje					25	
NILGI - Třída	Plně syntetický olej	Polosyntetický olej	Syntetický olej a maz. tuk	Syntetický tuk + lit. mýdlo	Minerální olej + lit. mýdlo	Syntetický vosk
Viskozita mm ² /sec	u olejů se neuvádí	u olejů se neuvádí	1	2	2	3
Dichte bei 20 °C, g/ml	200	1500	2000	u tuků se neuvádí	u tuků se neuvádí	u tuků se neuvádí
	0,77	0,75	0,77	0,77	0,78	0,76
Teplota						
Nejnižší pracovní teplota, °C	-20	-35	-25	-25	-15	-30
Nejvyšší pracovní teplota, °C	200	180	170	150	130	100
Dobrá tepelná odolnost, °C	250	200	200	170	200	180
Bod skápnutí, °C	200	180	170	150	130	100
Bod vzplanutí, °C (bez rozpouštědel)	250	230	220	240	200	130
Bod vzplanutí, °C (s rozpouštědly)	-30	-20	-20	-20	-20	-20
Zatížitelnost, Ochrana proti opotřebení, Životnost SRV (DIN 51834) Faktor opotřebení	158	78	86	153	163	350
Odolnosti						
Odolnost vůči oxidaci	velmi dobrá	dobrá	dobrá	dobrá	velmi dobrá	dobrá
Materiálová snášenlivost						
Elastomery	velmi dobrá	velmi dobrá	velmi dobrá	velmi dobrá	velmi dobrá	velmi dobrá
Umělé hmoty	velmi dobrá	velmi dobrá	velmi dobrá	velmi dobrá	velmi dobrá	velmi dobrá
Lakované povrchy	velmi dobrá	velmi dobrá	velmi dobrá	velmi dobrá	velmi dobrá	velmi dobrá
Ochrana před vznikem koroze Metoda-SKF-Emcor (DIN 51802), Stupeň koroze	0-1	0-1	0-1	0-1	1	0
Skladovatelnost, měsíce	30	30	30	30	30	30
Způsob aplikace	Nádobu důkladně protřepejte. Místa určená k ošetření důkladně očistěte přípravkem HHS CLEAN, obj. č.: 893 106 10. Po očištění nanástejte přípravek na daný povrch. Násfík provádějte ze vzdálenosti cca. 20 cm.					
Balení	Sprej, 500 ml	Sprej, 500 ml, 150 ml	Sprej, 500 ml	Sprej, 500 ml	Sprej, 400 ml	Sprej, 400 ml
Bal./ ks.	1/12	1/6/12/24	1/12	1/12	1/6/12	1/12

Výklad pro červeně itálené pojmy můžete získat v „Glosáři nejdůležitějších pojmů tribologie“.