

LEPICÍ TĚSNICÍ HMOTA GLASKLAR



Obj. č.	0893 225 0
Bal.	1/12
Obsah	290 ml
Chemická báze	MS polymer
Barva	Transparentní
Min. čas tvoření škraloupu	10 min
Rychlost vytvrzení	2 mm/d
Min./max. teplota zpracování	5 až 40 °C
Min./max. odolnost vůči teplotám	-40 až 90 °C
Doba použitelnosti od data výroby	9 měsíců

Upozornění

Při dlouhodobém vystavení UV záření může čirá lepicí těsnicí hmota Würth zežloutnout a zkřehnout, obzvlášť při venkovním použití. Není vhodné pro použití u dilatačních spár, spojů ve stálém styku s vodou a silně rozpínajících obvodových spojů ani pro utěšňování drážek při zasklívání.

Pozor!

Není vhodné pro lepení PE, PP, PMMA, PTFE, silikonové pryže a plastifikovaných plastů. Smí se používat pouze na zcela ztvrdlé barvy. Není vhodné pro použití na površích s umělými pryskyřicemi (alkydovou pryskyřicí).

Univerzální, elastická stavební lepicí a těsnicí hmota, čirá jako sklo

Transparentní jako sklo

Ideální zejména pro viditelná těsnění a lepení.

Široký rozsah přilnavosti bez použití základního nátěru

Výborná přilnavost k široké škále povrchů

Fixní elastické lepidlo

- Tlumí dynamické pohyby
- Umožňuje spojení různých materiálů
- Umožňuje přetírání disperzními barvami
- Neobsahuje rozpouštědla, mírný zápach
- Fungicidní
- Nekorozivní
- Neobsahuje izokyanát ani silikon

Doklad o plnění (Pub)

Testováno dle normy EN 15651-1, F - INT

Oblast použití

Stavebnictví:

Lepení a upevňování široké škály konstrukčních materiálů.

Stavební sklo:

Lepení průhledných interiérových skel (není vhodné pro použití jako těsnicí materiál do spár).

Elektroinstalace:

Zabezpečování kabelových koryt / upevňování zásuvek a výstražných cedulí.

Výroba vozidel:

Pružné spoje karoserie, výroba vozidel a nádob.

Výroba prodejních stánků:

Montáž vitrín, dekorativních předmětů, cedulí a profilů.

Kovoobrábění:

Pro lepení nepředeplatých konstrukcí / konstrukcí z nerezové oceli, konstrukcí poštovních schránek.

Truhlářství / montáž oken:

Podlahové panely, skleněné pruhy, madla na skleněných dveřích a držáky tyčových madel na skle, dveřní tyče, rámy z pozinkované oceli.

Obvyklé podklady:

ABS, hliník, nerezová ocel, sklo, plast vyztužený skelnými vlákny, dřevo, měď, hrubý, galvanizovaný a lakovaný ocelový plech nebo plech se základním nátěrem, tvrdý PVC.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možných použití a podmínek při skladování a zpracování neneseme žádnou odpovědnost za výsledek konkrétního použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazuje si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.