

OKENNÍ TĚSNĚNÍ



Označení	Obsah ml	Obj. č.	Bal./ks
Těsnění na autoskla	310	0890 100 043	1/12

Oblasti použití:

Okenní těsnění je černá těsnicí hmota s možností nanášení v tenké vrstvě, k utěsnění čelních, zadních a bočních skel. Vhodné i pro vyplnění spár.

Aplikace:

Nanášá se mezi sklo a pryžový profil a rovněž mezi pryžový profil a karoserii. Přebytečný materiál lze po krátkém časovém intervalu snadno odstranit.



Těsnicí hmota k vnějšímu utěsnění skel vozidel.

Vysoká snášenlivost s materiály

Nedojde k poškození chromu, laku a pryže.

Odolnost vůči teplotám v rozsahu od -20 °C do +80 °C

Odolnost vůči vodě a vodným louhům

Nedochází ke zkřehnutí

Jeho měkká elasticita zůstává zachovaná a na povrchu je prostředek mírně lepivý

SPECIÁLNÍ LEPIDLO SKLO / KOV



Označení	Obsah	Obj. č.	Bal./ks
Speciální lepidlo sklo/kov	Sáček s lepidlem 1 g, ampulka s aktivčním činidlem 0,5 ml	0893 40	1

Oblasti použití:

Vnitřní zpětná zrcátka vozidel, kovové rukojeti a páky, kloubové závěsy u výsuvných bočních oken atd.

Aplikace:

1. Lepené plochy důkladně očistěte acetonovým čističem a vysušte je.
Pak na základovou plochu naneste aktivční činidlo.
2. Naneste lepidlo na kovovou plochu
3. Kovovou plochu po dobu cca. 20 s přitlačte

na plochu skla.

Lepený spoj je z 50 % zatížitelný již po 15-20 min. t

Upozornění:

Aplikaci neprovádějte pod působením slunečního záření nebo na silně zahřátých plochách skla.
Lepené plochy musejí být rovné. Speciální lepidlo nemá žádné vlastnosti k vyplnění mezer.
Není vhodné při výrobě nábytku.

K bezproblémovému vzájemnému lepení skla a kovu.

Lepený spoj odolný vůči nárazu, úderu a vibracím

Trvale pevný lepený spoj.

Vynikající chemická odolnost

Dobrá odolnost vůči zředěným kyselinám a louhům, vodě a alkoholu.

Technická data:

Barva po vytvrzení	Čirá
Odolnost vůči teplotám	-55 °C až +120 °C
Konečná pevnost	Po cca. 12 hodinách*

* 23 °C / 50% rel. vlhkosti

Tyto údaje mohou být pouze doporučeními založenými na našich zkušenostech. Je nutno předem vyzkoušet!
Při aplikaci je nutno kromě katalogového listu technických údajů respektovat a dodržovat také údaje příslušných souborů směrnic.