

## LEPIDLO NA TĚSNICÍ PÁSKU EPDM



|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Obj. č.</b>                          | <b>0893 700 150</b> |
| <b>Bal.</b>                             | 1/20                |
| <b>Obsah</b>                            | 600 ml              |
| <b>Provedení</b>                        | Sáček               |
| <b>Chemická báze</b>                    | Hybrid-polyuretan   |
| <b>Barva</b>                            | Černá               |
| <b>Lze brousit po</b>                   | 3 d                 |
| <b>Min. čas tvoření škraloupu</b>       | 60 min              |
| <b>Min./max. teplota zpracování</b>     | 5 až 35 °C          |
| <b>Min./max. odolnost vůči teplotám</b> | -30 až 80 °C        |

### Návod

#### Příprava:

Je třeba vyzkoušet kompatibilitu podkladu s lepidlem.

Podklad musí být pevný, únosný, čistý, suchý a bez mastnot a prachu. Odstraňte veškeré zbytky uvolňovacího přípravku. Je-li třeba, aplikujte základní nátěr K+D HaftPlus metal (obj. č. 089010061) nebo K+D HaftPlus plast/dřevo/kámen (obj. č. 089010062).

Některé aplikace vyžadují základní nátěr; jde např. o silně namáhané spoje nebo nadprůměrnou zátěž vodou po zaschnutí.

#### Instalace:

Aplikujte lepidlo na povrch a přejedte ho ozubenou špachtlí. Šířka lepidla musí být podle šířky fólie alespoň 40 mm na povrchu budovy a alespoň 30 mm na stavebním prvku a jeho tloušťka musí být v obou případech 1 mm. Je-li nutné celoplošné lepení, věnujte pozornost specifikacím v projektu. Překryv fólie musí být dlouhý alespoň 10 cm.

Nalepte EPDM pásku na povrch a zlehka ji přitlačte válečkem (obj. č. 0693011750); dbejte na to, aby byla páska nalepena bez pnutí. Po přitisknutí fólie musí mít lepený spoj tloušťku alespoň 1 mm a musí být lepidlem zcela vyplněn bez vzduchových mezer. Pásku lze do 30 minut po přilepení upravovat. Otevřený sáček co nejdříve spotřebujte. Během aplikace a zasychání zabraňte kontaktu s alkoholem, uhlovodíky, čistícími prostředky a rozpouštědly.

#### Oblast použití

Pro lepení těsnicí EPDM pásky Würth na ostění oken a dveří a na jiné stavební povrchy. Lze použít i na mírně nerovném povrchu. Obvyklé podklady: Beton, vápencová cihla, omítka, dřevo, PVC, Styrodur, přírodní kámen, hliník, ocel, zinek, měď, sklo, obklady, keramika.

**Speciální lepidlo s nízkým obsahem rozpouštědel pro spolehlivé a trvanlivé lepení EPDM pásek**

**Velmi dobrá materiálová kompatibilita**

Složení s nízkým obsahem rozpouštědel umožňuje použití na prakticky všechny stavební povrchy, např. i na Styrodur.

**Vysoká pružnost**

Při použití s elastickými EPDM páskami jsou optimálně vyrovnávány posuny povrchů.

**Dobré přilnavé vlastnosti**

Přilne dobře i k mírně vlhkým (nikoli mokřým) povrchům.

**Nízký obsah rozpouštědel**

Lze použít na prakticky všechny stavební povrchy, např. i na Styrodur.

**Vynikající stabilita**

Materiál nestéká ze zdiva.

**Bez obsahu kyselin, izokyanátů a silikonu**

**Bez zápachu**

**Doklad o plnění**

Všeobecný zkušební protokol pro stavebnictví P-BAY26-100848

**Upozornění**

Lepidlo EPDM a lepidla Flexband a Flexband Plus nesmí přijít do vzájemného kontaktu ve vlhkém prostředí. Lepidlo EPDM nepoužívejte na povrchu s aplikovaným butylovým nebo asfaltovým základním nátěrem. Doporučujeme nejprve provést zkoušku na asfaltových pruzích; existuje totiž celá řada různých systémů.

Lepicí těsnicí EPDM páska není vhodná pro použití v akváriích, pro lepení na parotěsné fólie, parobrzdy a podstřešní fólie ani na povrchy vyrobené z PMMA, PP, PE a PTFE (Teflon®) a na podklady ošetřené uvolňovacími přípravky.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhraujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.

