

PUR-LEPIDLO V DÁVKOVACÍM SYSTÉMU – TRANSPARENTNÍ

Speciálně určené k lepení veškerých druhů dřeva ve venkovních prostorech. Odpovídá skupině namáhání D4 dle DIN/ EN 204.



Oblasti použití:

Lepení PUR-lepidlem:

Interiér s častým vlivem stékající vody nebo kondenzované vody. Vnější prostory s přiměřenou povrchovou ochranou.

- Lepení rámu domovních dveří a kazet.
- Lepení oken, rámových spojení i lamelovaných a po délce klínovými ozuby spojených profilů.
- Schody a schodišťová zábradlí.
- Balkónová parapetní zábradlí,

zahrádní nábytek a zahrádní ploty.

- Montážní, plošná, bloková lepení.
- Lepení spár MDF-desek.
- Stacionární olepování hran dýhami a lištami masivního dřeva.
- Měkká, tvrdá, cizokrajná dřeva a třískové desky.
- Slepování minerálních panelů, keramických materiálů, betonových materiálů a tvrdých pěn.
- Lepení mnoho druhů umělých hmot, kovů a plechů na savé podklady.

- Vysoká odolnost vůči vodě.
- Testovaná kvalita D4 dle DIN/ EN 204.
- Testována Institutem pro okenní techniku Rosenheim.
- Vysoká tepelná odolnost.
- Pro velmi pevná spojení ve venkovních prostorech.
- Patentovaný dávkovací uzávěr.
- Díky otočnému uzávěru 500ti g balení je možné rychlé uzavření lahvičky a čistá práce bez nebezpečí zalepení výstupního otvoru.
- Univerzální použití.
- Pro konstrukční výrobu oken odolných vůči vlhkosti, lepení dveřních rámu a kazet, dále k lepení schodů, zábradlí atd..
- Toto lepidlo může být výborně použito i v případě zvýšené vlhkosti dřeva.
- Díky svému pěnovému chování dokáže toto lepidlo překlenout i malé mezery.
- Nevzniká nebezpečí nežádoucího zabarvení.
- Nedochozí k nežádoucímu zabarvení ani u dřeva se zvýšeným podílem kyseliny tříslové.

Pokyny pro zpracování:

- PUR-lepidlo nanášejte rovnoměrně a v tenké vrstvě přímo z lahvičky nebo pomocí špachtle na lepidlo na méně porézní lepenou část.
- Části určené ke slepení musí být čisté a zbavené veškerých mastnot. Z plastových povrchů odstraňte protiskluzový prostředek.
- Lepená spára by neměla být větší než 0,5 mm, protože při větší spáře se snižuje pevnost slepení.
- Čerstvé ještě nezatvrdlé stříkance lepidla je možné odstranit PU-čističem, obj. č. 892 160. Starší zbytky lepidla je možné odstranit pouze mechanickým způsobem. Lahvičku s lepidlem po použití uzavřete. Chraňte před mrazem.
- Lepidlo tvrdne vlivem vzdušné vlhkosti. Vlhkost dřeva by však neměla překračovat 14 %. U lepených podkladů by měl být minimálně alespoň jeden podklad savý. V případě, že oba podklady neobsahují potřebnou vlhkost pro průběh reakce, je nutné povrch lepidla před slepením mírně navlhčit. Hladké podklady je nutné přibrousit/zdrsňit.
- Lepení musí proběhnout pod lisovacím tlakem, který zaručí dostatečný kontakt lepených ploch. Čím vyšší je tlak, tím vyšší je pozdější zatížitelnost lepeného spoje. Další zpracování lepených částí je možné po uplynutí 2 až 3 hodin. Konečné pevnosti je dosaženo po uplynutí 7 dnů.
- Doba otevřeného schnutí a tuhnutí lepidla je značně ovlivněna pracovními podmínkami, např. teplotami, vlhkostí a savostí materiálů, množstvím nanášeného lepidla a pnutím v materiálu.

Označení/ balení	Obsah g	Obj.č.	Bal./ ks
Lahvička	500	0892 100 180	1/12



Špachtle na lepidlo
Objednávací číslo: 0891 185

Příslušenství pro zpracování lepidla
Obj.č. 0892 100 0
Obj.č. 0892 100 01
Obj.č. 0892 100 100

Držák lahvičky lepidla
Obj.č. 0891 100 20

Technické údaje čtěte v přehledové tabulce !