

WÜTOP® LEPIDLO NA FÓLIE



10 LET
záruka na systém *

ENeV



Prověřené systémové lepidlo pro trvalé utěsnění parobrd / parotěsných zábran bez přítlačné latě podle DIN4108-7 / SIA 180.

Prověřená těsnost o tlakové diferenci 600 Pa. K dispozici jsou zkoušky na neprodyšnost a odolnost vůči větru z Institutu pro stavební fyziku, Stuttgart ve spojení s parobrdami / parotěsnými zábranami Würth.

Neutrální pach.

Žádné výpary s obtěžujícím zápachem. Po vytvrzení je pachově neutrální a fyziologicky nezávadný.

Silná přilnavost a flexibilita.

Trvale spojuje parobrdy/ parotěsné zábrany se stavebně relevantními suchými podklady a trvale elasticky pohlcuje pohyby.

Široké spektrum přilnavosti.

Pro lepení různých parobrd/ parotěsných zábran na všechna běžná napojení na stavební konstrukce (viz oblast použití).

Široký teplotní rozsah použití.

Lze zpracovávat i za venkovních teplot a teplot podkladu do - 5 °C. Teplota lepidla od +10°C.

Další přednosti:

- Stabilitní vůči UV záření, povětrnostním vlivům, asfaltu a odolné proti stárnutí.
- Odolné proti větru a hnanému dešti.
- Neobsahuje silikon.
- Trvanlivé.
- Odolné proti zmraznutí do -30°C.

Neobsahuje formaldehyd, chlór ani těžké kovy. Vysoká smáčivost i v případě nerovných podkladů. Lze použít i pro sulfátové papíry jako rouna.

Pokyny pro zpracování:

- Podklady musí být čisté, nosné a suché. Měla by být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu okolního prostředí resp. schnutí lepidla na podkladu.
- Uvolněné spoje lze díky samolepicím vlastnostem lepidlového filmu opět spojit.
- Na silně nasáklé podklady jako např. póro-beton, sádkokarton nebo pískovec by se měl použít Unigrund, obj. č. 0890 55.
- Na fólii, resp. na napojení by se měly nanášet housenky v délce 4 - 8 mm.
- Po nanesení housenky spojte fólii bez vytvoření průvanu, k fixaci dochází mírným přítlačním. Alternativně podle úrovně vlhkosti stavebního materiálu se spojování provádí po podmíněném zaschnutí lepidla (16 hod. až 20 hod.).
- Ke slepení na nenasáklých podkladech dochází kontaktním způsobem lepení.
- Zpracování se provádí při teplotě do +15 °C, přednostně profesionální pistolí, obj. č. 0891 300 300.

Tyto údaje mohou být pouze doporučením, které se zakládá na našich zkušenostech. Nutné předem vyzkoušet.

Oblasti použití:

Střechy: pro lepení parobrd / parotěsných zábran z polyetylen (Wütop® DB 2, DB 40 a DS 100) a těsnících fólií na podklady stavebních konstrukcí jako zdvo, beton, dřevo, omítka, sádrovláknité desky (GF), sádkokartonové desky (GK), měď, pozinkovaný kov..

Obal	Obsah ml	Obj. č.	Bal. / ks
Kartuše	310	0893 700100	1/15
Sáček	600	0893 700110	20

Technické údaje	
Surovinová báze	Akrylátový kopolymer
Barva	Světle žlutá
Rychlost vytvrzení	2 - 3 dny podle síly housenky
Teplota zpracování	
Materiál	od - 5 °C do +40°C
Kartuše	od + 10 °C do +35°C
Stálost při změnách teploty	- 30°C až + 60°C
Hustota	ca. 1,16 g/cm ³ podle EN 542 při +20°C
Stálost	thixotrop, neodkapává
Skladovatelnost	12 měsíců (v suchu při +15 °C do +25 °C)

* Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu k objektu.

Související produkty:

Ruční kartušová pistole
obj. č. **0891 00 / 0891 310**

Nůž na kartuše

obj. č. **Pressfix**
obj. č. **0891 400 600**

Plastová špička do pistolí pro vytlačování ze sáčku
obj. č. **0891 601 001**