

# STRUKTUROVÝ AKRYL

**Speciální prostředek pro opravy trhlin a poškození strukturovaných nebo škrábaných omítek v interiérech a exteriérech.**



| Název/ obal | Obsah ml | Obj. č.      | Bal./ks |
|-------------|----------|--------------|---------|
| bílá        | 310      | 0892 160 500 | 12      |



## Technické údaje

|                                      |                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Základní surovina                    | akrylová disperze                                      |
| Max. trvalá změna tvaru              | 5 % šířky spáry                                        |
| Doba tvorby povlaku                  | cca 5 minut při 23 °C / 50% rel. vl. vzduchu           |
| Doba vytvrzení                       | cca 0,5 mm za 24 hod. při 23 °C / 50% rel. vl. vzduchu |
| Odolnost vůči teplotám               | -20 °C až +75 °C                                       |
| Teplota zpracování                   | +5 °C až +40 °C                                        |
| Přelakovatelnost                     | ano                                                    |
| Snášlivost s nátěry                  | ano, nutno provést předběžný pokus                     |
| Fungicidní úprava                    | ne                                                     |
| Tvrdost Shore A                      | cca 28                                                 |
| Hustota                              | 1,8 g/cm <sup>3</sup>                                  |
| Prodlouž. při přetržení u 2 mm filmu | cca 50%                                                |
| Skladovatelnost                      | minimálně 12 měsíců v chladu a v suchu                 |

## Upozornění:

Podklad musí být čistý, suchý a pevný. V případě porézního a silně nasáklého podkladu zlepši přilnavost použití základního nátěru. Poměr namíchání základního nátěru: Strukturový akryl s vodou v poměru 1:1 až 1:5 (podle viskozity). Staré nátěry a zbytky malty a cementu je nutné odstranit. Riziko zežloutnutí při styku s bílými barvami obsahujícími alkydovou pryskyřici nelze zcela vyloučit. Při použití na železe a barevných kovech hrozí nebezpečí vzniku koroze. Není vhodný

pro použití na bitumenu. Z důvodu malé dilatační schopnosti se mohou v povrchových nátěrech tvořit trhliny. Kvůli řadě barevných systémů je nutné prostřednictvím vlastního pokusu ověřit přelakovatelnost prostředku. Akryl není vhodný pro podzemní stavby a tmelení podvodních spár, silikátového podkladu a pochozích a pojezdových spár.

Jemnozrná struktura.

- Přidáním vysoce kvalitního křemičitého písku dosáhnete rovnoměrné struktury.

Přetíratelný.

- Lze přetírat disperzními barvami.

- Odolný vůči stárnutí a UV záření.
- Bez zápachu.

## Oblasti použití:

Utěšňování spár a trhlin ve strukturovaných a škrábaných omítkách v interiérech a exteriérech.

## Typické podklady:

Omítky, beton, zdivo, sádra, umělý kámen, polystyren atd.

**Použití:** Dbejte, prosím, pokynů uvedených na přehledovém listu „Všeobecné pokyny pro těsnící materiály“.

**Pistole na kartuše**

**Obj.č. 0891 ...**

**Vyhlažovač spár**

**Obj.č. 0891 181**

**Nůž na kartuše**

**Obj.č. 0715 66 09**

**Podkladový výplňový materiál PE**

**Obj.č. 0875 ...**

Tyto informace slouží jen jako doporučení zakládající se na našich zkušenostech. Přezkoušení je nutné!